

Technisches Datenblatt:
Technical Data Sheet:

EPDM 4660 FDA
EPDM 4660 FDA

EPDM EPDM	12.11.2018
Härte / Hardness (Shore A) DIN ISO 7619-1	55° – 65°
Farbe / Colour	weiß / white
Temperaturbereich / Temperature Range	-25°C / +100°C
Dichte / Density	1,16 g/cm ³
Zugfestigkeit/ Tensile Strength ASTM D 412 C	11 MPa
Reißdehnung/ Elongation At Break DIN 53504	550%
Weiterreißfestigkeit / Tear Resistance DIN 53515	25 N/mm
<u>Beständigkeit / Resistance</u>	
- Ozon / Ozone	sehr gut / very good
- Öl & Benzin / Oil & Petrol	nicht empfohlen / not recommended
- Säure / Acid	bedingt / limited
- Lauge / Alkaline	bedingt / limited
Zulassungen / Certifications	BAM
Konformität / Conformity	PAK / PAH entspr. / corresponding to ZEK 01-08 Kat. 2 schwefelvernetzt / sulphur cross-linked FDA, EG 1935/2004

Jederzeitige Änderungen vorbehalten. Alle in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Angaben stützen sich auf eine begrenzte Anzahl von Prüfungen an Normprüfkörpern aus Laborfertigung. Sie dienen nur als Anhaltspunkt und wurden vom Rohstofflieferant ohne Gewähr übernommen. Es obliegt dem Käufer, selbst zu prüfen, ob das Produkt für die vorgesehenen Anwendungen geeignet ist. / Subject to change without prior notice. All information contained in this technical data sheet is based on a limited number of tests done on standard test specimens made by laboratory production. They are only intended as information and were extracted without guarantee from the raw material supplier. It is the buyer's obligation to check if the product is suitable for the intended application.