

Technisches Datenblatt:
Technical Data Sheet:

EPDM E9575
EPDM E9575

EPDM EPDM	17.04.2019
Härte / Hardness (Shore A) DIN ISO 7619-1	75° –85°
Farbe / Colour	schwarz / black
Temperaturbereich / Temperature Range	-40°C / +100°C
Dichte / Density	1,3 g/cm ³
Reißfestigkeit/ Tear Strength DIN 53504	5 MPa
Reißdehnung/ Elongation At Break DIN 53504	200%
Brennverhalten / Burning Behaviour TL 1010 & DIN 75200	57 mm/min (Probedicke / Sample thickness 1,0 mm) – Prüfgeräte & Verfahren in TL 1010 entsprechen DIN 75200 / Test devices & processes of TL 1010 correspond to DIN 75200
<u>Beständigkeit / Resistance</u>	
- Ozon / Ozone	gut / good
- Witterung / Weathering	gut / good
- Öl & Benzin / Oil & Petrol	nicht empfohlen / not recommended
- Säure & Lauge / Acid & Alkaline	bedingt / conditional
Bemerkungen / Remarks	schwefelvernetzt / sulphur cross-linked IMDS-Daten vorhanden / IMDS data available

Jederzeitige Änderungen vorbehalten. Alle in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Angaben stützen sich auf eine begrenzte Anzahl von Prüfungen an Normprüfkörpern aus Laborfertigung. Sie dienen nur als Anhaltspunkt und wurden vom Rohstofflieferant ohne Gewähr übernommen. Es obliegt dem Käufer, selbst zu prüfen, ob das Produkt für die vorgesehenen Anwendungen geeignet ist. / Subject to change without prior notice. All information contained in this technical data sheet is based on a limited number of tests done on standard test specimens made by laboratory production. They are only intended as information and were extracted without guarantee from the raw material supplier. It is the buyer's obligation to check if the product is suitable for the intended application.