

<i>NBR 65°, schwarz</i>		<i>Stand: 14.03.2019</i>
Härte (Shore A) DIN ISO 7619-1:	65° ± 5° Shore A	
Farbe:	schwarz	
Dichte (g/cm³):	1,4	
Temperaturbereich:	-35 bis +100°C	
Reißfestigkeit DIN 53504:	≥9 MPa	
Reißdehnung DIN 53504:	≥400%	
Druckverformungsrest ISO 815, 24 h, 72°C:	40%	
Benzinbeständigkeit:	gut	
Ölbeständigkeit:	sehr gut	
Säure- & Laugenbeständigkeit:	sehr gut	
Zulassungen:	VW 2.8.1.A, DBL 5563.32	
Bemerkungen:	schwefelarm, beständig gegen Säuren, Laugen, Öl, Fett, Benzin	

Jederzeitige Änderungen vorbehalten. Alle in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Angaben stützen sich auf eine begrenzte Anzahl von Prüfungen an Normprüfkörpern aus Laborfertigung. Sie dienen nur als Anhaltspunkt und wurden vom Rohstofflieferant ohne Gewähr übernommen. Es obliegt dem Käufer, selbst zu prüfen, ob das Produkt für die vorgesehenen Anwendungen geeignet ist.

English: **Technical data sheet****NBR 1534K****NBR 65°, black**

Date: 14.03.2019

Hardness (Shore A) DIN ISO 7619-1: 65° ± 5 Shore A**Colour:** black**Density (g/cm³):** 1.4**Temperature range:** -35 bis +100°C**Tensile strength DIN 53504:** ≥9 MPa**Elongation at break DIN 53504:** ≥400%**Compression set ISO 815, 24 h, 72°C:** 40%**Petrol resistance:** good**Oil resistance:** very good**Acid & alkali resistance:** good**Certifications:** VW 2.8.1.A, DBL 5563.32**Remarks:** low in sulphur, acid, alkali, oil, fat,
petrol resistant

Subject to change without prior notice. All information contained in this technical data sheet is based on a limited number of tests done on standard test specimens made by laboratory production. They are only intended as information and were extracted without guarantee from the raw material supplier. It is the buyer's obligation to check if the product is suitable for the intended application.