

---

**Fluorsilikon 60°A rot Stärke 1 mm - 4 mm**

Stand: 29.09.2018

---

**Härte DIN ISO 7619-1:** 55-65°Shore A

**Farbe:** rot

**Temperaturbeständigkeit:** -60° bis +230°C

**Bruchdehnung DIN 53504:** 180 %

**Weiterreißfestigkeit DIN 53515:** 5,0 N/mm

**Zugfestigkeit DIN 53504:** >6,2 N/mm<sup>2</sup>

**Bemerkungen:** Fluorsilikonkautschuk weist eine ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Treibstoffen, Ölen und organischen Lösemitteln auf (Ausnahme: Ketone und Ester)

Jederzeitige Änderungen vorbehalten.

Alle in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Angaben stützen sich auf eine begrenzte Anzahl von Prüfungen an Normprüfkörpern aus Laborfertigung. Sie dienen nur als Anhaltspunkt und wurden vom Rohstofflieferant ohne Gewähr übernommen. Es obliegt dem Käufer, selbst zu prüfen, ob das Produkt für die vorgesehenen Anwendungen geeignet ist.