

Technisches Datenblatt:
Technical Data Sheet:

EPDM E4580
EPDM E4580

EPDM EPDM	02.01.2019
Härte / Hardness (Shore A) DIN ISO 7619-1	45° –55°
Farbe / Colour	schwarz / black
Temperaturbereich / Temperature Range	-40°C / +100°C
Dichte / Density	1,06 g/cm ³
Reißfestigkeit/ Tear Strength DIN 53504	9 MPa
Reißdehnung/ Elongation At Break DIN 53504	500%
Druckverformungsrest / Compression Set ISO 815	22 h, 100°C = 45%
Beständigkeit / Resistance	
- Witterung & Ozon / Weathering & Ozone	gut / good
- Öl & Benzin / Oil & Petrol	nicht empfohlen / not recommended
- Säure / Acid	gut / good
- Lauge / Alkaline	gut / good
Spezifikationen / Specifications	DBL 5556.10 VW 2.8.1 G50
Bemerkungen / Remarks	lackindifferent / paint indifferent IMDS-Daten vorhanden / IMDS data available Das Produkt verursacht an Plexiglas & Makrolon longlife keine Spannungsrißbildung (Prüfprotokoll-Nr. 99/110) / The product does not life long cause stress cracking on plexiglass & makrolon (Test protocol no. 99/110)

Jederzeitige Änderungen vorbehalten. Alle in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Angaben stützen sich auf eine begrenzte Anzahl von Prüfungen an Normprüfkörpern aus Laborfertigung. Sie dienen nur als Anhaltspunkt und wurden vom Rohstofflieferant ohne Gewähr übernommen. Es obliegt dem Käufer, selbst zu prüfen, ob das Produkt für die vorgesehenen Anwendungen geeignet ist. / Subject to change without prior notice. All information contained in this technical data sheet is based on a limited number of tests done on standard test specimens made by laboratory production. They are only intended as information and were extracted without guarantee from the raw material supplier. It is the buyer's obligation to check if the product is suitable for the intended application.