

**Technisches Datenblatt**  
**Technical Data Sheet**

**GooMoos 15**

EPDM Moosgummi <i>EPDM Cellular Rubber</i>	08.05.2009
Härte / <i>Hardness</i>	ca. 15° ± 5° Shore A
Farbe / <i>Colour</i>	Schwarz, grau / <i>black, grey</i>
Zellart / <i>Cell type</i>	geschlossenenzellig mit Haut / <i>closed cell with skin</i>
Rohdichte / <i>Density</i>	0,45 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>
Temperatur / <i>Temperature</i>	-35°C / +110°C
Druckverformungsrest / <i>Compression set</i>	25%
<u>Beständigkeit / <i>Resistance</i></u>	
- UV & Ozon / <i>UV &amp; Ozone</i>	+++
- Alterung / <i>Aging</i>	+++
- Witterung / <i>Weather</i>	+++
- Lösungsmittel (Ketone, Alkohol) / <i>solvent (ketone, alcohol)</i>	+++
- Säuren, Laugen (verdünnt) / <i>Acid, alkaline (diluted)</i>	+++
<u>Beständigkeit / <i>Resistance</i></u>	
Öle & Fette / <i>Oils &amp; Fats</i>	
- pflanzliche / <i>vegetable</i>	++
- tierische / <i>animal</i>	bedingt / <i>limited</i>
- mineralische / <i>mineral</i>	mäßig / <i>moderate</i>
Maßtoleranzen / <i>Dimension tolerances</i>	DIN ISO 3302-1 E3
Bemerkungen / <i>Remarks</i>	Leicht entflammbar / <i>easily flammable</i>

+++ ausgezeichnet / *excellent*   ++ sehr gut / *very good*   + Gut / *good*   o gering / *low*   - schlecht / *poor*

Jederzeitige Änderungen vorbehalten.  
Alle in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Angaben stellen langjährige Durchschnittswerte dar. Sie dienen nur als Information und wurden vom Rohstofflieferant ohne Gewähr übernommen. Es obliegt dem Käufer, selbst zu prüfen, ob das Produkt für die vorgesehenen Anwendungen geeignet ist.

Subject to change without prior notice.  
All information contained in this technical data sheet represents long-term average values. They are only intended as information and were extracted without guarantee from raw material supplier. It is the buyer's obligation to check if the product is suitable for the intended applications.