

Technisches Datenblatt
 Technical Datasheet

TPE/6COZ

TPE	6COZ
Härte / <i>Hardness</i> (Shore A):	64 ± 5° (DIN ISO 7619-1)
Dichte / <i>Density</i> g/cm ³ :	0,98 (DIN EN ISO 1183)
Lichtgeschwindigkeit / <i>Lightfastness</i> :	4 @ PV1303
Brandverhalten / <i>Burning behaviour</i> (< 100 mm/min):	47 @ FMVSS 302; VW TL 1010
Reißdehnung / <i>Elongation at tear</i> (%):	804 (DIN 53504)
Emission / <i>Emission</i> (VW 50180):	
- Kondensierbare Bestandteile / <i>Condensable constituents</i> (PV 3015):	0,73 mg / g
- Geruch / <i>odour</i> (PV 3900):	3,0 bestanden / <i>passed</i>
Ozonbeständigkeit / <i>Ozone resistance</i> :	kein Riss / <i>no crack</i> @ VW 2.8.1
Zugfestigkeit / <i>Tensile strength</i> (N/mm ²):	10,4 (DIN 53504)

Jederzeitige Änderungen vorbehalten.

Alle in diesem technischen Datenblatt erhaltenen Angaben stellen Richtwerte dar, welche sich als langjährige Durchschnittswerte erprobt haben. / *Subject to change without prior notice. All mentioned properties contained in this technical data sheet are reference values representing long-term experience averages.*