

Technisches Datenblatt  
 Technical Datasheet

TPE/4GPZ

TPE	4GPZ
Härte / <i>Hardness</i> (Shore A):	ca. 48° (DIN 53505)
Dichte / <i>Density</i> (g/cm <sup>3</sup> ):	1,1 (DIN EN ISO 1183)
Lichtgeschwindigkeit / <i>Lightfastness</i> :	bestanden / <i>passed</i> @ PV1303
Brandverhalten / <i>Burning behaviour</i> (< 100 mm/min):	53 @ FMVSS 302; VW TL 1010
Emission / <i>Emission</i> (VW 50180):	
- Kondensierbare Bestandteile / <i>Condensable constituents</i> (PV 3015):	0,3 mg @ DIN 75201-B
- Organische Substanzen / <i>organic substances</i> (PV 3341):	24,2 µgC / g @ VDA 278
- Geruch / <i>odour</i> (PV 3900):	3,5 @ VDA 270
Ozonbeständigkeit / <i>Ozone resistance</i> :	kein Riss / <i>no crack</i> @ VW 2.8.1
Zugfestigkeit / <i>Tensile strength</i> (N/mm <sup>2</sup> ):	6,8 @ DIN 53504
Reißdehnung / <i>Elongation at tear</i> (%):	828 @ DIN 53504

Jederzeitige Änderungen vorbehalten.

Alle in diesem technischen Datenblatt erhaltenen Angaben stellen Richtwerte dar, welche sich als langjährige Durchschnittswerte erprobt haben. / *Subject to change without prior notice. All mentioned properties contained in this technical data sheet are reference values representing long-term experience averages.*