Deutsch: **Technisches Datenblatt** **FKM 65 FDA**

FKM 65°, beige	*Stand: 07.04.2021*
Härte (Shore A) DIN ISO 7619-1:	65° ± 5 Shore A
Farbe:	beige
Dichte (g/cm^3):	2,02
Temperaturbereich:	-10 bis +250°C
Reißfestigkeit DIN 53504:	14 MPa
Reißdehnung DIN 53504:	250%
Benzinbeständigkeit:	sehr gut
Ölbeständigkeit:	sehr gut
Säurebeständigkeit:	gut
Laugenbeständigkeit:	sehr gut
Zulassungen:	FDA konform

Jederzeitige Änderungen vorbehalten. Alle in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Angaben stützen sich auf eine begrenzte Anzahl von Prüfungen an Normprüfkörpern aus Laborfertigung. Sie dienen nur als Anhaltspunkt und wurden vom Rohstofflieferant ohne Gewähr übernommen. Es obliegt dem Käufer, selbst zu prüfen, ob das Produkt für die vorgesehenen Anwendungen geeignet ist.

English: **Technical data sheet** **FKM 65**

	FKM 65°, beige	*Date: 07.04.2021*
Hardness (Shore A) DIN ISO 7619-1:	65° ± 5 Shore A	
Colour:	beige	
Density (g/cm³):	2.02	
Temperature range:	-10 bis +250°C	
Tensile strength DIN 53504:	14 MPa	
Elongation at break DIN 53504:	250%	
Petrol resistance:	very good	
Oil resistance:	very good	
Acid resistance:	good	
Akali resistance:	very good	
Certifications:	FDA conform	

Subject to change without prior notice. All information contained in this technical data sheet is based on a limited number of tests done on standard test specimens made by laboratory production. They are only intended as information and were extracted without guarantee from the raw material supplier. It is the buyer's obligation to check if the product is suitable for the intended application.