

**NBR 60°, schwarz**

Stand: 16.02.2021

<b>Härte (Shore A) DIN ISO 7619-1:</b>	60° ± 5 Shore A
<b>Farbe:</b>	schwarz
<b>Dichte (g/cm<sup>3</sup>):</b>	1,19
<b>Temperaturbereich:</b>	-20 bis +80°C
<b>Reißfestigkeit DIN 53504:</b>	11 MPa
<b>Reißdehnung DIN 53504:</b>	400%
<b>Druckverformungsrest ISO 815, 22 h, 100°C:</b>	35%
<b>Benzinbeständigkeit:</b>	sehr gut
<b>Ölbeständigkeit:</b>	sehr gut
<b>Säure- &amp; Laugenbeständigkeit:</b>	gut
<b>Ozon- &amp; Witterungsbeständigkeit:</b>	bedingt
<b>Bemerkungen:</b>	gut öl- & benzinbeständig bis 30% Aromatenanteil, Verschleißfestigkeit geeignet

Jederzeitige Änderungen vorbehalten. Alle in diesem technischen Datenblatt enthaltenen Angaben stützen sich auf eine begrenzte Anzahl von Prüfungen an Normprüfkörpern aus Laborfertigung. Sie dienen nur als Anhaltspunkt und wurden vom Rohstofflieferant ohne Gewähr übernommen. Es obliegt dem Käufer, selbst zu prüfen, ob das Produkt für die vorgesehenen Anwendungen geeignet ist.

***NBR 60°, black***

*Date: 16.02.2021*

**Hardness (Shore A) DIN ISO 7619-1:** 60° ± 5 Shore A

**Colour:** black

**Density (g/cm<sup>3</sup>):** 1.19

**Temperature range:** -20 bis +80°C

**Tensile strength DIN 53504:** 11 MPa

**Elongation at break DIN 53504:** 400%

**Compression set ISO 815, 22 h, 100°C:** 35%

**Petrol resistance:** very good

**Oil resistance:** very good

**Acid & alkali resistance:** good

**Ozone & weathering resistance:** conditional

**Remarks:** good oil & petrol resistant until  
30% aromatic content  
suited for wear resistance

Subject to change without prior notice. All information contained in this technical data sheet is based on a limited number of tests done on standard test specimens made by laboratory production. They are only intended as information and were extracted without guarantee from the raw material supplier. It is the buyer's obligation to check if the product is suitable for the intended application.